



Звукоизоляция от европейского производителя «K-FLEX»

Рубцовская наб., 3с1  
м. Электрозаводская

+7 (495) 215-12-10  
Пн-Пт: 9:00-18:00

info@k-fonikman.ru  
Круглосуточно

# КЛЕЙ K-FLEX K-414

**КЛЕЙ K-FLEX K-414** — однокомпонентный контактный клей на основе полихлоропренового каучука и предназначен для склейки изделий K-FLEX и покрытий AL CLAD, IC CLAD SR и IC CLAD BK.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

При температуре от +10 °С до +30 °С, избегать попадания прямых солнечных лучей. Допускается транспортировка продукции при отрицательных температурах, в случае замораживания, клей восстанавливает свою первоначальную консистенцию и свойства при комнатной температуре в течение 24 часов, при этом банка должна быть закрытой. Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 12 месяцев от даты изготовления.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	жидкость от жёлтого до красного цвета
Вязкость при 20 °С, МПа	600±50
Плотность, г /см <sup>3</sup>	0,85 ± 0,05
Время высыхания, мин.	5-10
Открытое время, мин.	10-20
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +110
Температура клея при нанесении, °С	от +10 до +30



ООО «ТЕРМАНИКА», ОГРН 1157746799430, ИНН 9701007642, ОКАТО 45286555000, ОКПО 48499664

terma-n.ru | k-fonikman.ru | isolin-rw.ru | pro-thermaflex.ru | hotpipe-sp.ru | огнезащита.онлайн | pro-k-fonik.ru