

## КЛЕЙ K-FLEX K 404



Специальный клей для монтажа полимерных теплоизоляционных материалов. Эффективный контактный клей на основе хлоропренового каучука для монтажа полимерных теплоизоляционных материалов марки K-FLEX. Обладает высокой начальной скоростью схватывания.

Для нанесения клея подходят стандартные кисть или валик. После нанесения клеевому слою необходимо дать подсохнуть в течение 5 мин. Высохший клей также можно реактивировать путем нагрева до 80 °С, но не позднее 36 часов после нанесения.

Максимальная прочность клеевого шва достигается в течение 72 часов.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Время открытой выдержки, мин	5-7
Термостойкость клеевого соединения, °С	120
Расход клея на две склеиваемые поверхности, г/м <sup>2</sup>	200
Время полной полимеризации, ч	72

Во избежание некачественного склеивания температура клея и окружающей среды не должны быть ниже 5 °С.

Для очистки склеиваемых поверхностей рекомендуется использовать фирменный очиститель K-FLEX.

**Гарантийный срок хранения: 12 месяцев от даты изготовления.**

Объем банки — 2,5 л  
Количество в упаковке — 6 шт